



ISOSN

ENDUIT POUR JOINTS SECHAGE NORMAL 24 H



INFOS

UTILES

DOMAINES D'APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

Conception

- Enduit poudre à séchage pour le jointoiment et la finition avec bandes à joints papier normalisées.

Important

- À utiliser entre 5°C et 30°C.

Avantages

- Temps d'utilisation long.
- Finition très soignée.
- Blancheur.

COULEUR

Blanc

TYPE D'ENDUIT

Séchage

TEMPS DE SECHAGE

Lent

APPLICATION

Manuelle ou mécanique

CONDITIONNEMENT

25 kg

CONSERVATION

9 mois en emballage d'origine non ouvert

POIDS / PALETTE

1250 kg (55 sacs / palette)



Consommation

Entre 300 et 350 g / m²



Temps d'emploi

48 à 72 H



Temps de redoublement *

24 à 48 H



Gâchage

Manuel ou mécanique
11 à 12 L d'eau / sac de 25 kg

Classe de réaction au feu du matériau

A1

* En fonction des conditions climatiques.

ISOLAVA

À cheval sur la qualité de service



* Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).