

# ISOPR 2H

## ENDUIT POUR JOINT

### PRISE 2H



DOMAINES D'APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

#### Conception

- Enduit poudre à prise très rapide pour le jointoiment et la finition avec bandes à joints papier normalisées.

#### Important

- À utiliser entre 5°C et 30°C.

#### Avantages

- Environ 20% de surface couverte en plus.
- Meilleur rendement chantier.
- Redoublement rapide.
- Rebouchage inférieur à 5 mn.
- Pas de retrait.



► **Consommation**  
Entre 250 et 300 g / m<sup>2</sup>



► **Temps d'emploi**  
2 H



► **Temps de redoublement\***  
2 à 4 H



► **Gâchage**  
Manuel ou mécanique  
Environ 14 L d'eau / sac de 20 kg

#### ► Classe de réaction au feu du matériau

A1

## INFOS

### UTILES

**COULEUR**  
Blanc

**TYPE D'ENDUIT**  
Prise

**TEMPS DE PRISE**  
Très rapide

**APPLICATION**  
Manuelle

**CONDITIONNEMENT**  
20 kg

**CONSERVATION**  
9 mois en emballage d'origine  
non ouvert

**POIDS / PALETTE**  
1 000 kg (50 sacs / palette)

#### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\*



**A+**  
A+ A B C

\*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

\* En fonction des conditions climatiques.