

ISOSN

ENDUIT POUR JOINT SECHAGE NORMAL 24H



DOMAINES D'APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

Conception

- Enduit poudre à séchage pour le jointoiment et la finition avec bandes à joints papier normalisées.

Important

- À utiliser entre 5°C et 30°C.

Avantages

- Temps d'utilisation long.
- Finition très soignée.
- Blancheur.



► **Consommation**
Entre 300 et 350 g / m²



► **Temps d'emploi**
48 à 72 H



► **Temps de redoublement***
24 à 48 H



► **Gâchage**
Manuel ou mécanique
11 à 12 L d'eau / sac de 25 kg

► **Classe de réaction au feu du matériau**

A1

INFOS

UTILES



COULEUR
Blanc

TYPE D'ENDUIT
Séchage

TEMPS DE PRISE
Lent

APPLICATION
Manuelle

CONDITIONNEMENT
25 kg

CONSERVATION
9 mois en emballage d'origine
non ouvert

POIDS / PALETTE
1375 kg (55 sacs / palette)

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



* Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

* En fonction des conditions climatiques.