ISOLIS

ENDUIT DE FINITION POUR CARREAUX DE PLATRE

DOMAINES D'APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION) EN CARREAUX DE PLATRE STANDARDS OU LÉGERS

Conception

- Finition et surfaçage des carreaux de plâtre standards et hydrofuges.

Important

- À utiliser entre 5°C et 30°C.

Avantages

- Bon pouvoir glissant.
- Opacifiant.

Consommation
0,4 à 1 kg / m²
(par mm d'épaisseur selon support)

Temps d'emploi
48 H
(si conservé dans un récipient hermétique)

Temps de redoublement *
24 H

Gâchage
Manuel ou mécanique
15 L d'eau / sac de 25 kg

Classe de réaction au feu du matériau

A1

* En fonction des conditions climatiques.

INFOS UTILES

COULEUR
Blanc

TYPE D'ENDUIT
Séchage

TEMPS DE SECHAGE
Lent

APPLICATION
Manuelle

CONDITIONNEMENT
25 kg

CONSERVATION
9 mois en emballage d'origine non ouvert

POIDS / PALETTE
1375 kg (55 sacs / palette)

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

A+ A B C

*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).